



# MAXSHEEN® ELASTIC

## ELASTYCZNA POWŁOKA NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

### OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowa, elastyczna gotowa do użycia żywica akrylowa na bazie polimerów i kopolimerów, wodorocieńczalna, która po związaniu tworzy wysokiej jakości powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych, środków alkaicznych, procesy starzenia, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo występowania zarysowań i potrzeba ich mostkowania.

### ZASTOSOWANIE

Materiał stosowany do ochrony i zabezpieczania konstrukcji betonowych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych, szczególnie takich obiektów jak: mosty, estakady, chłodnie kominowe, zbiorników żelbetowych w oczyszczalniach ścieków – ich zewnętrzne powierzchnie. Materiał ten można aplikować na takie powierzchnie jak: beton, kamień, cegła, azbest, drewno i korek.

Przeznaczenie powłok ochronnych:

- ∞ do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu;
- ∞ do powierzchniowej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń znajdujących się w atmosferze,
- ∞ do wykonania powłok dekoracyjnych,
- ∞ do odświeżania istniejących powłok będących dyspersjami wodnymi
- ∞ do zabezpieczania betonowych elementów, których ewentualne zarysowanie musi być mostkowane przez powłokę
- ∞ do zabezpieczania powierzchni gipsowych – wymaga MAXSHEEN PRIMER.

### ZALETY

- ∞ Redukują nasiąkliwość powierzchniową betonu
- ∞ Redukują wchłanianie substancji szkodliwych
- ∞ Zwiększają odporność na mróz i mgłę solną
- ∞ Nie hamują dyfuzji pary wodnej
- ∞ Hamują dyfuzję CO<sub>2</sub>
- ∞ Powłoka wodoodporna.
- ∞ Posiada doskonałą przyczepność podłoża.
- ∞ Charakteryzuje się dużą odpornością na plamy i zabrudzenia, możliwość mycia wykonanej powłoki.
- ∞ Zachowuje dużą stabilność koloru.
- ∞ Odporna na promieniowanie ultrafioletowe i zmienne warunki pogodowe.
- ∞ Odporna na zasady.
- ∞ Elastyczność powłoki umożliwia mostkowanie ewentualnych zarysowań konstrukcji.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być czysta, a materiały obce takie jak: farby, uszkodzone tynki, wykwity soli, grzyby, oleje itp. czyli wszystkie środki mogące osłabić przyczepność, muszą zostać usunięte.

W przypadku występowania wykwitów solnych, konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnie konstrukcji, stosując środek o nazwie MAXSEAL SULFAT.

Do czyszczenia podłoża zaleca się wykonania piaskowania lub hydropiaskowanie. W przypadku podłoży zabrudzonych, a strukturalnie mocnych, można oczyścić powierzchnię przez mycie agregatami wysokociśnieniowymi.

Wszystkie ubytki należy uzupełnić MAXREST lub MAXRITE.

### NAKLADANIE

Materiał MAXSHEEN ELASTIC umożliwia wykonywanie zabezpieczenia, powierzchni betonowych, o różnym stopniu przenoszenia zarysowań, który zależy od ilości zaaplikowanych warstw materiału. Ilość warstw dobiera się indywidualnie w zależności od wymaganego stopnia przekrywania zarysowań, chropowatości i czynników zewnętrznych mogących oddziaływać na powłokę:

Struktura powłoki: a) z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań:

- rys o rozwarości do 0,15 mm są pokrywane w wyniku aplikacji jednej warstwy materiału MAXSHEEN oraz jednej warstwy materiału MAXSHEEN ELASTIC, dodatkowo grunt dla materiału MAXSHEEN - jeżeli jest wymagany,

b) z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań:

- rys o rozwarości do 0,30 mm są pokrywane w wyniku aplikacji materiału MAXSHEEN ELASTIC w dwóch warstwach, dodatkowo grunt dla materiału MAXSHEEN ELASTIC - jeżeli jest wymagany.

### Warstwa gruntująca.

Na powierzchni o dużej absorpcji i porowatości przed nałożeniem warstwy zasadniczej z MAXEHEEN ELASTIC, należy zastosować warstwę gruntującą składającą się z 1 części wody i 5 części MAXSHEEN ELASTIC. W przypadku powierzchni gipsowych należy zastosować MAXSHEEN PRIMER. Przy cieplej pogodzie powierzchnię należy zwilżyć wielokrotnie przed nałożeniem pierwszej warstwy.

### Warstwa zasadnicza.

Przed nałożeniem MAXSHEEN ELASTIC należy wymieszać mieszadłem w celu uzyskania jednolitej konsystencji. MAXSHEEN ELASTIC może być nakładany pędzlem, wałkiem lub aparatami natryskowymi. MAXSHEEN ELASTIC nie należy nakładać, gdy w ciągu kilku godzin spodziewany jest deszcz lub spadek temperatur poniżej 5°C.

### WYDAJNOŚĆ

Wydajność jest w znacznym stopniu uwarunkowana chropowatością i absorpcją podłoża i waha się w granicy 0,4 – 0,6 kg/m<sup>2</sup> dla dwóch warstw powłoki. Dla grubości powłoki większej od 1mm zużycie > 1,3 kg/m<sup>2</sup>.

### UWAGI

- ∞ Nie należy nakładać powłoki MAXSHEEN ELASTIC na nowe obiekty przed upływem 28 dni.
- ∞ Nie stosować, gdy powłoka będzie narażona na ciągłe zanurzenie w wodzie.
- ∞ Nie stosować na powierzchnie poziome narażone na ruch.

### DANE TECHNICZNE

Wygląd	Jednorodna pasta
Gęstość [g/cm <sup>3</sup> ]	1,3
Lepkość (w 25 <sup>o</sup> C) [m Pa.s]	22.000
Czas schnięcia między warstwami w 25 <sup>o</sup> C [h]	2-3
Przybliżone, całkowite zużycie [kg/m <sup>2</sup> ]	0,4 – 0,6
Wydłużenie przy zerwaniu UNE-EN 527/3 [%]	290
Wytrzymałość na rozciąganie, UNE-EN 527/3 [kg/m <sup>2</sup> ]	8,1
Przyczepność do betonu, ASTM D-4541 [kg/cm <sup>2</sup> ]	24,1
Przepuszczalność pary wodnej UNE-EN ISO 7783	
- Sd [m]	0,17
- μ	1088
Opór dyfuzyjny CO <sub>2</sub> ,	
- R (równoważna grubość warstwy powietrza) [m]	695
- d <sub>CO2</sub> [ m/s]	0,022 x 10 <sup>-6</sup>

### MAGAZYNOWANIE

Trwałość produktu w zamkniętych pojemnikach, przechowywanych w temperaturze powyżej 5°C wynosi 24 miesiące.

**OPAKOWANIE** Pojemniki 25 kg

**KOLORY** biały, perłowo szary, ceglasto czerwony, niebieski, żółty, pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie.

### OPINIE I APROBATY

- ∞ Specyfikacja Techniczna UNE-EN 1504-2
- ∞ Europejska Deklaracja Zgodności nr 96/2010

### BHP

MAXSHEEN ELASTIC jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą.

Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

### UWAGA

**Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.**

Dystrybutor

**DRIZORO - Poland**

**Aqua - Tech Leja, Lietz Spółka Jawna**

ul. Kineskopowa 1 bud. A. lok. 26 |

05-500 Piaseczno | Poland |

Tel. +48 22 847 06 52 |

kontakt@aquatech.com.pl | www.aquatech.com.pl

08/2012

**MAXSHEEN ELASTIC**